

**Klaviersaitenfederstahldraht „Röslau-Sorte DM“
nach EN 10270-1:2001**

**Music Spring Steel Wire „Röslau-DM“
acc. to EN 10270-1:2001**



mm Ø	Tol. mm	Mpa	mm Ø	Tol. mm	MPa	
0,07	-	-	1,25	+/- 0,020	1910-2140	
0,08			1,30		1900-2130	
0,09			1,40		1870-2100	
0,10			1,50		1850-2080	
0,11			1,60		1830-2050	
0,12			1,70		1810-2030	
0,14			+/- 0,025		1,80	1790-2010
0,16					1,90	1770-1990
0,18					2,00	1760-1970
0,20					2,10	1740-1960
0,22					2,25	1720-1930
0,25					2,40	1700-1910
0,28					2,50	1690-1890
0,30					2,60	1670-1880
0,32	+/- 0,030	2350-2630			2,80	1650-1850
0,34		2330-2600			3,00	1630-1830
0,36		2310-2580	3,20	1610-1810		
0,38		2290-2560	3,40	1590-1780		
0,40		2270-2550	3,60	1570-1760		
0,43		2250-2520	3,80	1550-1740		
0,45		2240-2500	4,00	1530-1730		
0,48		2220-2480	4,25	1510-1700		
0,50		2200-2470	4,50	1500-1680		
0,53		2180-2450	4,75	1480-1670		
0,56	+/- 0,035		2170-2430	5,00	1460-1650	
0,60			2140-2400	5,30		
0,63			2130-2380	5,60		
0,65			2120-2370	6,00		
0,70			+/- 0,010	2090-2350	6,30	
0,75				2070-2320	6,50	
0,80			+/- 0,015	2050-2300	7,00	
0,85				2030-2280	7,50	
0,90				2010-2260	8,00	
0,95				2000-2240	8,50	
1,00	1980-2220	9,00				
1,05	+/- 0,020	1960-2200	9,50			
1,10		1950-2190	10,00			
1,20		1920-2160				

**Stahl - und Drahtwerk Röslau GmbH
Hofer Str. 16/17 D - 95195 Röslau**

Tel.: (+49) 09238 / 80928 Fax: (+49) 09238 / 80910 eMail: g-gleissner@roeslau-draht.com